

# MARIS-VIAS



## USOS

- Pequeñas reparaciones
- Anclajes con necesidad de entrar en uso rápidamente
- Taponamiento de vías de agua, goteras, etc.
- Reparaciones con baja temperatura

## Mortero de fraguado rápido obturador de vías

Mortero preparado para ser amasado con agua, fabricado a base de componentes hidráulicos de granulometría controlada de tamaño máximo 2 Mm. Presenta un fraguado muy rápido cosa que lo hace idóneo para anclajes, taponamiento de vías de agua y reparaciones con un clima frío.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte debe estar sano, estable, resistente y limpio.
- Para preparar la mezcla, se debe amasar el mortero con agua hasta conseguir una mezcla homogénea sin grumos.
- Para conseguir una consistencia plástica utilizar una proporción de 1.8 litros de agua por 10 Kg. de mortero en polvo.
- Se recomienda amasar sólo la cantidad que vaya a utilizarse.
- La aplicación del producto puede realizarse mediante una llana o simplemente con la mano.
- La superficie puede alisarse con una llana

## CONSUMO

2 Kg. de polvo suelen dar 1 litro de mortero amasado



## PRESENTACIÓN